

Produktdefinition och garantier RANGE® Steelgrade 0,65 mm

Produktdefinition

RANGE® Steelgrade är grundligt konstruerad för optimal och säker användning på husfasader och rekommenderas exempelvis för tillverkning av fönsterbleck och inklädnader.

Grundmaterialet består av SSAB stålplåt som verksbehandlats för att uppnå önskade egenskaper vad det gäller tålighet och efterbearbetningsegenskaper.

Behandlingen framsida sker i följande steg: kemisk rengöring, kromfri ytbehandling, varmförzinkning, primerbeläggning, slutlackering och skyddsplastning. Baksidan grå skyddslack.

Samtliga RANGE® ytfärger är s.k. Qualicoat- och GSB godkända fasadpolyesterfärger. De uppvisar god motståndskraftighet gällande blekning och glansförlust. Färgen appliceras i en automatisk elstatsanläggning där färgskiktets tjocklek bestämts till ca 70-80 µm. Glanstal drygt 80. God nötningstålighet i jämförelse med andra lackeringsmetoder. Färgöverensstämmelse mellan olika produktioner inom ramen för RANGE® standard.

Framsidan erhåller ett transport- och bearbetningsskydd i form av en tålig mjukhäftande polyolefinplast som är lätt avdragbar. Vid förbränning av plasten bildas inga giftiga gaser eller ämnen.

Bearbetning av RANGE® Steelgrade som klippning och stansning utförs utan problem. Plåten lämpar sig utmärkt för bockning av olika detaljer men bockradien bör ej understiga 2 x materialtjockleken för bästa resultat. Bockningsarbeten görs med fördel i rumstemperatur, då bockning i låga temperaturer kan medföra viss sprickbildning i bockkant. Material som lagras i mer än 6 månader förlorar succesivt sin ytflexibilitet.

Garantier

RANGEFABRIKEN AB garanterar 10 år mot färgsläpp och flagning. 7 års motståndskraft mot blekning och accentuerad glansförlust enligt norm. Onormalt bruk, extrema temperaturer, förhöjd UV-strålning, exponering av olika kemikalier och påverkan från andra för produkten skadliga ämnen eller förhållanden upphäver garantin.

För att den generella garantin ska börja gälla måste följande uppgifter verifieras och det rekommenderas att dessa vid respektive produktionstillfälle ifylls och bevaras av vidareförädlaren tillsammans med den egna arbetsordern.

Beställningsdag RANGE® Steelgrade:

RANGE® inköpt från:.....

RANGE® kvalitetsnummer från plåtarnas baksida:.....

Underskrift av vidareförädlare:.....